





ELASTOSCHAUM

Schiuma monocomponente

Cod. KLHELASTO





Schiuma monocomponente poliuretanica fonoassorbente, coibentante e riempitiva, ad elevata elasticità. Specificatamente studiata per sigillare le fughe nella posa in opera di finestre in legno, PVC e alluminio. Pronta all'uso, va utilizzata su pistola manuale. È esente da CFC. Caratterizzata da un elevatissima resa (circa 55 litri a 20°) e da un'espansione controllata.

Prodotto conforme ai requisiti della norma UNI 11673-1.

Profilo Ambientale: conforme ai requisiti CAM, dichiarazione ambientale EPD certificata.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Sigillatura delle fughe nella posa di serramenti esterni, quando sono richieste le seguenti caratteristiche:

- ▶ Alta elasticità per compensare i movimenti del muro e/o del telaio anche in presenza di alte dilatazioni termiche
- ► Alto isolamento termico e acustico
- Ottima impermeabilità all'aria

SUGGERIMENTI

Aderisce su tutti i supporti comunemente utilizzati in edilizia. Adatta per fughe da 5 a 40 mm: per fughe superiori lavorare a strati e bagnare ad ogni strato. Prima e dopo l'applicazione umidificare il supporto con acqua di rete vaporizzata con uno spruzzino. ATTENZIONE: le schiume monocomponenti elastiche sono molto più sensibili al contenuto di umidità rispetto alle tradizionali schiume. Pertanto se non umidifica il supporto come descritto sopra, non sono da escludere fenomeni di POST-RIGONFIAMENTO o CALO DI VOLUME. Utilizzabile da -5 a +30°, purché la temperatura della bombola sia maggiore di 10°. È resistente alla pioggia e alle alte temperature, ma non deve essere esposta ai raggi ultravioletti. Avvitare la pistola sulla bombola di schiuma e scuotere per almeno 20 volte in orizzontale prima di ogni applicazione. **Istruzioni per l'applicazione:** applicare la schiuma in fondo alla fuga lavorando dal basso verso l'alto dopo aver inumidito il supporto. È possibile interrompere l'applicazione della schiuma in qualsiasi momento lasciando la bombola inserita sulla pistola. È possibile tagliare la schiuma dopo che è completamente polimerizzata (normalmente 48-72h).

| Certificazioni e Prestazioni conformi a norma UNI 11673-1 | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|
| CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI | METODO DI PROVA | LIMITE AMMESSO | VALORE RAGGIUNTO | CONFORMITÁ | |
| Isolamento Acustico | UNI EN ISO 10140-1 | Per serramenti con $R_s \ge 40 \text{ dB}$ $R_s^w \ge 58 \text{ dB}$ | ≥ 63 dB (spessore fuga compreso tra 10mm e 20mm) | CONFORME anche per serramenti con: R _w ≥ 40 dB | |
| Allungamento a rottura | UNI EN ISO 1798 | ≥ 40% | ≥ 67% | CONFORME | |
| Capacità di recupero elastico | UNI EN ISO 1856 | Valore dichiarato | 96% | CONFORME | |
| Permeabilità | UNI EN 12114 | V=1*(P/10)2 ^{/3} | $a_n \le 0,1 \text{ m}^3/\text{h m } (daPa)^{2/3}$ | CONFORME | |
| Emissione di sostanze volatili (COV-VOC) | UNI EN ISO 16000 | Valore dichiarato | TVOC < 5 μg/m³ | CONFORME | |
| Perdita di volume (ritiro) | UNI EN ISO 10563 | ≤ 5% | ≤ 3,9% | CONFORME | |
| Traspirabilità | UNI 11470 | sd > 2 sul piano di permeabilità all'aria interna | Sd < 2 | CONFORME solo nel piano funzionale intermedio | |



| Altre Certificazioni e Prestazioni | | |
|--|-----------------------------|--|
| Classe di reazione al fuoco | DIN 4102-1 | B3 |
| Temperatura di lavorazione | | Da -5° a +30° |
| Tempo di formazione della pelle | (20°, 65% umidità relativa) | Circa 6 min. |
| Tempo di essicazione | (20°, 65% umidità relativa) | Circa 45 min. |
| Completo e definitivo indurimento | | 6 ore |
| Resa | | Circa 55 litri |
| Termostabilità | | -40° fino a +80°. Per brevi periodi +120° |
| Stoccabilità | | 12 mesi (stoccare le bombole in verticale) |
| Certificazioni ambientali | | EMICODE EC1Plus |
| Conducibilità termica | UNI EN 12667 | λ= 0,036 W/mK |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | EN 12086 | μ = 19 |

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità' delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.